

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ЦЕМЕНТ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Фиксация металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов.
2. Фиксация безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Прямое перекрытие пульпы.
2. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.

ПОДГОТОВКА ЗУБА

- а) Отпрепарируйте зуб, применяя стандартную технику. Для перекрытия пульпы используйте гидроокись кальция
- б) Очистите отпрепарированный зуб с помощью пемзы и воды.
- в) Тщательно промойте водой. Просушите ватным тампоном или слегка обдуйте воздухом. НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ. Подготовленная поверхность зуба должна выглядеть влажной (блестящей).

ПОДГОТОВКА РЕСТАВРАЦИИ

Убедитесь, что ортопедическая конструкция обработана и подготовлена в соответствии с инструкцией производителя.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	ДЖИ СИ ФУДЖИ I	ДЖИ СИ ФУДЖИ I в капсулах
Соотношение порошок/жидкость (г/г)	1.8/1.0	0.33/0.18
Время замешивания (мин, сек)	20"	10"
Рабочее время (мин, сек) (при 23°C) (от начала замешивания)	2'00"	2'15"
Время начала финишной обработки (мин, сек) (после припасовки конструкции)	4'30"	4'30"

ПОДГОТОВКА К ЗАМЕШИВАНИЮ

ДЖИ СИ ФУДЖИ I

- а) Стандартное соотношение порошок / жидкость составляет 1.8 г / 1.0 г (одна ложка порошка и две капли жидкости).
- б) Для более точной дозировки перед каждым взятием порошка встряхивайте бутылочку, слегка постукивая ею о ладонь. Не трясите и не переворачивайте.
- в) Бутылочку с жидкостью держите вертикально и выдавливайте жидкость осторожно.
- г) Бутылочки плотно закрывайте сразу же после использования.

ЗАМЕШИВАНИЕ

Поместите необходимое количество порошка и жидкости на бумагу для замешивания. Добавьте сразу весь порошок к жидкости, и быстро замешайте пластиковым шпателем в течение 20 секунд.

Примечание:

Для замешивания больших количеств материала разделите порошок на две равных части.

Замешайте первую порцию со всей жидкостью в течение 5 секунд. Затем добавьте оставшийся порошок и тщательно замешайте весь материал в течение еще 15 секунд (общее время - 20 секунд).

ТЕХНИКА ФИКСАЦИИ

- а) Покройте внутреннюю поверхность фиксируемой конструкции достаточным слоем цемента и сразу приступайте к фиксации. Рабочее время составляет 2 мин от начала замешивания при 23°C (73.4°F). Повышение температуры сокращает рабочее время.
- б) Оказывайте умеренное давление
- в) Начиная удалять избыток цемента на резиноподобной стадии отверждения
- г) Финишная обработка может быть произведена через 4мин 30 сек после начала фиксации.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном и прохладном месте (4-25°C) (39.2-77.0°F). Срок годности: 3 года от указанной даты производства.

ЦВЕТ: Светло-желтый

УПАКОВКА

1. Упаковка типа 1-1: 35 г порошка, 25 г (20 мл) жидкости, ложечка для порошка, блок для замешивания (№ 20).
2. Бутылочка 35 г порошка с ложечкой.
3. Бутылочка 25 г (20 мл) жидкости.

ВНИМАНИЕ

1. В случае контакта с тканями полости рта и кожей, немедленно удалите губкой или ватным тампоном, смоченными в спирте. Промойте водой. Чтобы избежать попадания материала на слизистые и кожу, используйте раббер-дам и/или масло какао.
2. В случае попадания в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.
3. НЕ СМЕШИВАЙТЕ порошок или жидкость с компонентами других стеклоиономерных цементов.
4. Этот материал не может использоваться в качестве пломбирочного цемента или для восстановления культи зуба.

АКТИВАЦИЯ КАПСУЛ И ЗАМЕШИВАНИЕ

ДЖИ СИ ФУДЖИ I в капсулах

- а) Перед активированием потрясите капсулу или постучите ею о твердую поверхность, это разрыхлит порошок.
- б) Для активирования капсулы вдавите плунжер до уровня тела капсулы.
- в) Сразу же установите капсулу в металлический пистолет GC CAPSULE APPLIER и один раз нажмите на рукоятку. Теперь капсула полностью активирована.

Примечание: Активация капсулы проводится непосредственно перед замешиванием в смесителе.

- д) Сразу вставьте капсулу в смеситель и замешивайте в течение 10 секунд (+/- 4000 об/мин).

Примечание: При использовании ротационного смесителя рекомендуется отключать функцию центрифугирования

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- а) Сразу извлеките капсулу с замешанным материалом из миксера и установите в GC CAPSULE APPLIER.
- б) Нажмите два раза на рукоятку, чтобы зафиксировать капсулу. Чтобы придать носику капсулы правильное положение, поверните пальцами тело капсулы.
- в) Выдавите замешанный материал прямо на внутреннюю поверхность конструкции
- д) Чтобы извлечь использованную капсулу из пистолета, нажмите на освобождающую кнопку. Выньте капсулу, поворачивая её по часовой стрелке и смещая вверх.

ТЕХНИКА ФИКСАЦИИ

- а) Покройте внутреннюю поверхность фиксируемой конструкции достаточным слоем цемента и сразу приступайте к фиксации. Рабочее время составляет 2 мин 15 сек от начала замешивания при 23°C (73.4°F). Повышение температуры сокращает рабочее время.
- б) Оказывайте умеренное давление
- в) Начиная удалять избыток цемента на резиноподобной стадии отверждения
- д) Финишная обработка может быть произведена через 4мин 30 сек после начала фиксации.

ХРАНЕНИЕ

Хранить капсулы в оригинальной алюминиевой упаковке в темном прохладном месте при температуре 4-25°C (39.2-77.0°F). (Срок годности: 2 года от указанной даты производства).

ЦВЕТ: Светло-желтый

УПАКОВКА: 50 капсул. Среднее содержание материала в капсуле: 0.33 г порошка и 0.18 г (0.14 мл) жидкости. Минимальный объем замешанного материала, выдавливаемого из капсулы: 0.19 мл. Дополнительно: пистолет GC CAPSULE APPLIER (1 шт).

ВНИМАНИЕ

1. При попадании материала на слизистые полости рта или на кожу немедленно удалите материал губкой или ватным тампоном, смоченным в спирте, а затем промойте водой.
2. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.
3. Этот материал не может использоваться в качестве пломбирочного цемента или для восстановления культи зуба.