

**РУССКИЙ**

Перед использованием прочтите всю информацию, меры предосторожности и примечания.

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. TOKUYAMA BOND FORCE II — это однокомпонентная, однослойная, самопротравливающаяся, светоотверждаемая адгезивная система, обладающая превосходными адгезивными свойствами, удобством применения и демонстрирующая отличное краевое прилегание к препарированным/непрепарированным эмали и дентину при использовании в комбинации со светоотверждаемыми композиционными материалами или композиционными материалами двойного отверждения.
2. Для полимеризации TOKUYAMA BOND FORCE II могут использоваться фотополимеризационные лампы с диапазоном длины волн камфорохинона (СQ) (пик: 470 нм, спектр: 400-500 нм).
3. TOKUYAMA BOND FORCE II содержит мономеры фосфорной кислоты, бисфенол А ди(2-гидроксипропокси)диметакрилат (Bis-GMA), триэтиленгликолидиметакрилат, 2-гидроксизитметакрилат (HEMA), камфорохинон, спирт, очищенная вода. Уровень pH непосредственно после дозирования составляет приблизительно 2,8.
4. Материал TOKUYAMA BOND FORCE II выпускается в трех удобных системах дозировки — Bottle (флакон), Rep (карандашный тип) и Unit Dose (одноразовый тюбик). Наличие препарата в разных системах дозировки проверяйте у местных поставщиков.

**■ ПОКАЗАНИЯ**

Бондинг светоотверждаемых и двойного отверждения композиционных материалов к:

- препарированной/непрепарированной эмали,
- препарированному/непрепарированному дентину,
- склу фарфора/композиционного материала при починке.

**■ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

TOKUYAMA BOND FORCE II содержит метакриловые мономеры, органические растворители и кислоты. НЕ СЛЕДУЕТ использовать TOKUYAMA BOND FORCE II у пациентов, страдающих аллергияй или повышенной чувствительностью к метакриловым и схожие с ними мономерами, органическими растворителями и кислотами.

**■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ МЕДИКАМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ**

- 1) Некоторые материалы и медикаменты (тромостатические материалы) угнетают адгезию TOKUYAMA BOND FORCE II на долгий период даже после тщательного промывания водой. НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ продукты, содержащие:
  - Этанол,
  - диминогидротицеребр [молекулярная формула Ag(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>F],
  - фенолы, например парахлорфенол, гвайакол, фенол,
  - хлорид алюминия,
  - сульфат железа,
  - сульфат алюминия,
  - адреналин.
- 2) Адгезия TOKUYAMA BOND FORCE II к твердым тканям зуба ингибируется при его нанесении непосредственно после применения материалов, содержащих:
  - перекись водорода,
  - соды гидрохлорид.
 Мы рекомендуем избегать применения данных материалов в день проведения реставрации. Ингибирующее действие данных материалов, используемых для эндодонтического лечения, исчезает, как правило, в течение пяти дней.

**■ ХРАНЕНИЕ**

- 1) Храните TOKUYAMA BOND FORCE II при температуре от 0 до 25 °C (32-77°F). Хранение при неподлежащих условиях приводит к ускоренному ухудшению свойств TOKUYAMA BOND FORCE II.
- 2) В случае неиспользования препарата в течение продолжительного периода времени храните его в прохладном темном месте.
- 3) Избегайте воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, искр и открытого огня.
- 4) НЕ СЛЕДУЕТ использовать после истечения указанного на упаковке срока годности.

**■ УТИЛИЗАЦИЯ**

Неиспользованный TOKUYAMA BOND FORCE II следует обеспринуть нейтральным алсорбирующими материалом, таким, как марля или вата, и утилизировать в соответствии с местными нормами.

**■ КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ****1. Очистка**

Тщательно очистите поверхность зуба резиновой головкой с пастой, не содержащей фтора, затем промойте водой.

**2. Изоляция**

Раббер-дам является предпочтительным методом изоляции.

**3. Препарирование полости**

Препарируйте полость и промойте водой. Выполните скос краев эмали при препарировании фронтальных зубов (класс III, IV, V), а также склаживание краев при препарировании жевательных зубов (класс I, II). Скосы и склаживание помогут упростить маскирование границ между пломбой и зубом, одновременно улучшая эстетический вид и повышая силу ретенции.

- Если края полости включают непрепарированную эмаль, нанесите на нее кислотный кондиционер для пропротравления.
- При попадании TOKUYAMA BOND FORCE II на кожу или одежду, следует немедленно обработать данную область смоченным в спирте ватным тампоном или марлей.

- Дайте пациенту указание сразу же после лечения прополоскать рот.

- 5) Не следует проглатывать или вдыхать TOKUYAMA BOND FORCE II. Проглатывание или аспирация может стать причиной серьезных повреждений.
- 6) Чтобы избежать проглатывания материала по ошибке, не следует оставлять его без присмотра в местах, доступных для детей и пациентов.
- 7) НЕ СЛЕДУЕТ допускать контакта жидкости или паров TOKUYAMA BOND FORCE II с открытым пламенем, поскольку TOKUYAMA BOND FORCE II является горючим.

- 10) Для предупреждения перекрестной инфекции или понижения прочности адгезии НЕ используйте повторно одноразовые аппликаторы. После каждого использования тщательно очищайте дозирующую лунку спиртом.
- 11) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ TOKUYAMA BOND FORCE II в полости, расположенной в непосредственной близости к пульпе. Для защиты пульпы рекомендуется использовать подкладку из стеклономичного цемента или гидроксикия кальция.
- 12) Защитные щиты, очки или козырьки должны использоваться в течение всего времени работы с фотополимеризацией ламией.
- 13) Следует учесть, что в тех случаях, когда скол реставрации является следствием патологии прикуса или брукизма (стискивания зубов или скрежетания зубами), отреставрированный зуб может снова сколоться.
- 14) НЕ смешивайте TOKUYAMA BOND FORCE II с праймерами или адгезивами других торговых марок.

- 15) В случае хранения материала TOKUYAMA BOND FORCE II при низких температурах перед использованием его необходимо довести до комнатной температуры.
- 16) При использовании системы дозировки карандашного типа Rep:
  - НЕ СЛЕДУЕТ нажимать на кнопку, если колпачок закрыт.
  - НЕ СЛЕДУЕТ нажимать на кнопку, если наконечник повернут вверх.
  - НЕ СЛЕДУЕТ при извлечении держать Rep диагонально или горизонтально.
  - НЕ СЛЕДУЕТ использовать Rep непосредственно в ротовой полости.
  - НЕ СЛЕДУЕТ разбирать Rep на части.

**■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ МЕДИКАМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ**

- 1) Некоторые материалы и медикаменты (тромостатические материалы) угнетают адгезию TOKUYAMA BOND FORCE II на долгий период даже после тщательного промывания водой. НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ продукты, содержащие:
  - Этанол,
  - диминогидротицеребр [молекулярная формула Ag(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>F],
  - фенолы, например парахлорфенол, гвайакол, фенол,
  - хлорид алюминия,
  - сульфат железа,
  - сульфат алюминия,
  - адреналин.

- 2) Адгезия TOKUYAMA BOND FORCE II к твердым тканям зуба ингибируется при его нанесении непосредственно после применения материалов, содержащих:
  - перекись водорода,
  - соды гидрохлорид.
 Мы рекомендуем избегать применения данных материалов в день проведения реставрации. Ингибирующее действие данных материалов, используемых для эндодонтического лечения, исчезает, как правило, в течение пяти дней.

**■ ХРАНЕНИЕ**

- 1) Храните TOKUYAMA BOND FORCE II при температуре от 0 до 25 °C (32-77°F). Хранение при неподлежащих условиях приводит к ускоренному ухудшению свойств TOKUYAMA BOND FORCE II.
- 2) В случае неиспользования препарата в течение продолжительного периода времени храните его в прохладном темном месте.
- 3) Избегайте воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, искр и открытого огня.
- 4) НЕ СЛЕДУЕТ использовать после истечения указанного на упаковке срока годности.

**■ УТИЛИЗАЦИЯ**

Неиспользованный TOKUYAMA BOND FORCE II следует обеспринуть нейтральным алсорбющим материалом, таким, как марля или вата, и утилизировать в соответствии с местными нормами.

**■ КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ****1. Очистка**

Тщательно очистите поверхность зуба резиновой головкой с пастой, не содержащей фтора, затем промойте водой.

**2. Изоляция**

Раббер-дам является предпочтительным методом изоляции.

**3. Препарирование полости**

Препарируйте полость и промойте водой. Выполните скос краев эмали при препарировании фронтальных зубов (класс III, IV, V), а также склаживание краев при препарировании жевательных зубов (класс I, II). Скосы и склаживание помогут упростить маскирование границ между пломбой и зубом, одновременно улучшая эстетический вид и повышая силу ретенции.

- Если края полости включают непрепарированную эмаль, нанесите на нее кислотный кондиционер для пропротравления.
- При попадании TOKUYAMA BOND FORCE II на кожу или одежду, следует немедленно обработать данную область смоченным в спирте ватным тампоном или марлей.

- Дайте пациенту указание сразу же после лечения прополоскать рот.

поверхность шероховатой с помощью бора или алмазной головки для подготовки области адгезии; наесяте фосфорную кислоту для очистки; тщательно промойте водой; тщательно высушите струей воздуха и обработайте силиконом в соответствии с инструкцией его производителя.

**4. Сушки**

Высушите полость, используя технику промакивания или воздушный пистолет.

- НЕ СЛЕДУЕТ пересушивать живой зуб. Пересушивание может привести к развитию послепроперационной чувствительности.

- Перед применением адгезива все нижеперечисленные вещества, замедляющие реакцию отверждения, должны быть удалены с поверхности зуба путем тщательной очистки поверхности зуба спиртом, лимонной кислотой или нанесения фосфорной кислоты в течение 2-3 секунд:

- 1) Мельчайшие капли масла из наконечника,
- 2) Слюна, крови, экссудат.

**5. Защита пульпы**

Если полость расположена в непосредственной близости к пульпе, следует защитить ее подкладкой из стеклономичного цемента или гидроксикия кальция. НЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЕВГЕНОЛ-СОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ для защиты пульпы, так как эти материалы затрудняют полимеризацию TOKUYAMA BOND FORCE II.

**6. Извлечение****6-1. Unit Dose**

Разломите Unit Dose капсулу и извлеките одноразовый аппликатор.

- При открывании колпачка убедитесь, что не перепутали колпачок и диникон контейнера.
- Во избежание перекрестной инфекции не следует повторно использовать этот аппликатор у других пациентов.

**6-2. Bottle**


Откройте флакон, сняв колпачок, и выдавите 1-2 капли адгезива в дозирующую лунку. Сразу же после использования тщательно закройте флакон колпачком.

- При дозировании TOKUYAMA BOND FORCE II убедитесь, что флакон с адгезивом находится в вертикальном положении. При дозировании адгезива не держите флакон в наклонном или горизонтальном положении; это может привести к всплытию адгезива обратно в посы фланкона и вызвать его контаминацию.
- Прежде чем закрыть флакон, удалите излишки адгезива с кончика носика флакона.

**6-3. Rep**

Откройте систему дозировки карандашного типа Rep, сняв колпачок, при этом колпачок должен быть направлен вверх. Держа систему Rep в вертикальном положении, несколько раз (3-2 нажатия), это зависит от силы нажатия и положения, в котором удерживается систему Rep) нажмите на кнопку, пока адгезив не начнет текать, и выдавите одну или две капли в дозирующую лунку. Сразу же после использования тщательно закройте систему дозировки карандашного типа Rep колпачком.

- Удостоверьтесь в том, что при извлечении вы держите Rep вертикально. Не держите Rep диагонально или горизонтально при извлечении: это может привести к оттоку адгезива и его заражению.
- Вытрайте излишки адгезива с кончика, перед тем как закрыть Rep.

**■ Как открывать и закрывать Rep****■ Индикатор**

Индикатор: Индикатор позволяет контролировать остающееся количество адгезива. Черная линия постепенно приближается к Е на мере убывания материала. Когда линия оказывается рядом с «Е», это значит, что Rep уже почти пуст. Это является не точным измерением, а только индикатором остатка.

**7. Нанесение**

С помощью одноразового аппликатора нанесите TOKUYAMA BOND FORCE II на поверхность, подлежащую адгезии, и

подождите не менее 10 секунд.

- Убедитесь в том, что адгезив TOKUYAMA BOND FORCE II покрыт все поверхности, на которые должен быть нанесен композиционный материал.

- До момента нанесения защищите налитый в планшет адгезив и извлеченный из капсулы аппликатор от воздействия внешнего света.

Система дозировки Unit Dose (одноразовый тюбик): храните аппликатор внутри капсулы системы Unit Dose.

Системы дозировки Bottle (флакон), Rep (карандашный тип): используйте светоблокирующую пластины.

- Завершите нанесение не позднее 5 минут после извлечения адгезива, так как TOKUYAMA BOND FORCE II содержит легко испаряющийся спирт.

- Будьте осторожны, чтобы не допустить затекания излишка материала TOKUYAMA BOND FORCE II в поддесневую область. В случае затекания материала TOKUYAMA BOND FORCE II в поддесневую область, тщательно промойте и осушите ее.

- Если прилегающая поверхность выполнена из керамики, фарфора или композиционного материала, то перед нанесением адгезива TOKUYAMA BOND FORCE II подготовьте данную поверхность, выполнив соответствующие процедуры.

**8. Сушка воздухом**

Используйте безмасляный пистолет воздуха/воды, высушите поверхность с нанесенным адгезивом TOKUYAMA BOND FORCE II слабым потоком воздуха до тех пор, пока жидкий адгезив TOKUYAMA BOND FORCE II не застынет в одном положении без какого-либо движения (как правило, в течение 5 секунд).

Используйте вакум-аппликатор для предотвращения разбрзгивания капель адгезива.

- Случайное разбрзгивание капель адгезива может привести к побелению тканей или вызвать аллергическую реакцию.

- Если адгезив стек в дно полости или в угол полости и слой стал слишком толстым, так что его сложно истирать воздушной струей, удалите избытки адгезива с помощью нового одноразового аппликатора перед началом воздействия слабой струей воздуха.

- В случае загрязнения нанесенного слоя адгезива сплошной или другими жидкостями тщательно промойте полость водой, осушите ее и повторно нанесите новую порцию адгезива.

- Не промывайте нанесенный слой адгезива водой, за исключением случаев непреднамеренного загрязнения.

**9. Фотополимеризация**

Отвердите поверхность светом в течение 10 или более секунд, расположив кончик световода на расстоянии не более 2 мм от поверхности. Если попытка сплюнуть большую или кончик световода расположен слишком далеко (например, при МОД-эффекте), разделите область на участки и полимеризуйте каждый участок по отдельности.

- Перед использованием убедитесь в том, что Ваша лампа обладает достаточной мощностью (~300mW/cm<sup>2</sup>). Имейте в виду, что использование пресущего световода снижает интенсивность.

**10. Светоотверждаемые композиты**

Восстановите полость светоотверждаемым композиционным материалом в соответствии с инструкцией его изготовителя. Реставрацию из композиционного материала следует отшлифовать и заполировать.

- При восстановлении полости композиционным материалом двойного отверждения, первый слой должен быть фотополимеризован в соответствии с последней техникой внесения.

- Не следует использовать здесь композиционные материалы химического отверждения, так как мономеры фосфорной кислоты, содержащиеся в TOKUYAMA BOND FORCE II могут воздействовать на полимеризацию композиционных материалов химического отверждения, приводя к их преждевременному отслоению.

Производитель TOKUYAMA BOND FORCE II не несет ответственности за повреждения или ущерб, вызванные неправильным применением данного продукта. Решение о применимости данного продукта в каждом конкретном случае относится к личной ответственности пользователя.

Спецификация продукта TOKUYAMA BOND FORCE II может быть изменена без предварительного уведомления. При изменениях спецификации могут также быть изменены инструкции и меры предосторожности.